

# FINISH Lehmmedelputz

Tierrfino **FINISH** ist ein farbiger Lehmmedelputz und wird nur aus reinsten Sanden und farbigen Tönen hergestellt. Der Ton sorgt für die Farbigekeit und ist gleichzeitig das Bindemittel im **FINISH**. Die Oberflächen lassen sich leicht ausbessern und reinigen. Tierrfino **FINISH** ist in 8 Grundfarben lieferbar. Die Farben sind untereinander mischbar, wodurch ein breites Farbspektrum der mediterranen Farbwelt erreicht wird. Die Zugabe von Pigmenten ist eine weitere Möglichkeit die Farbvielfalt des Tierrfino **FINISH** zu erweitern.

## Produkt

Lehmfeinputz ohne Bindemittel

## Zusammensetzung

farbiger Sand und Ton

## Farbtöne

Tierrfino **FINISH** wird in acht Standardfarben geliefert: Dover-Weiß, Delphi-Weiß, Römisch-Ocker, Nassau-Orange, Djenné-Rot, Ayers-Rock, Iquitos-Grün und Gomera-Gräu. Die Farbpalette lässt sich durch Mischen der Tierrfino Grundfarben oder die Zugabe von Tierrfino **pigment** erweitern.

## Gebindegrößen + Ergiebigkeit

Gebinde	Einheit	Ergiebigkeit*	Verbrauch*
Beutel	1 kg	0,2m <sup>2</sup>	5 kg/m <sup>2</sup>
Eimer	20kg	4m <sup>2</sup>	
Big Bag	0,5t	100m <sup>2</sup>	
Big Bag	1 t	200m <sup>2</sup>	

\*variiert je nach Untergrund, bezieht sich auf eine Auftragsstärke von 3 mm

## Lagerung + Haltbarkeit

**FINISH** ist im trockenen Zustand unbegrenzt haltbar. Reste von **FINISH** können im Garten verwendet werden. **FINISH** einmal mit Stroh gemischt ist nass max. 1 Woche haltbar. Nicht mehr benötigtes, an gemischtes Material im offenen Eimer trocknen lassen und anschließend lagern. Getrockneter **FINISH** kann durch einsumpfen in Wasser reaktiviert werden.

## Werkzeuge

Kübel, Quirl (Stabmixer), Kelle, Glätter, Schwamm, Kokos oder Pferdehaarhandfeger, eventuell Putzmaschine

## Anrühren

Mischen Sie 1 kg **FINISH** mit ca. 0,15 Liter Wasser. Geben Sie das Wasser in einen sauberen leeren Eimer und streuen Sie anschließend das Tierrfino **FINISH** Pulver in das Anmachwasser ein. Rühren Sie das Material mit einen Rührquirl zu einer homogenen Masse an. Nach einer Standzeit von ca. 30 Minuten nochmals gründlich durchrühren. Für eine noch strapazierfähiger Oberfläche, kann der Zusatz Tierrfino **intense** oder **fix** ins Anmachwasser gegeben werden.

## Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und rau genug für die mechanische Haftung sein. Entfernen Sie Tapeten- und Farbreste. Glatte Untergründe mit **BASE** Haftlehm oder Haftgrund **contact** oder **contact extra** vorbehandeln. Stark saugende Untergründe vor dem Auftrag mit etwas Wasser anfeuchten, um eine längere Verarbeitungszeit und gute Haftung zu gewährleisten. Mit **BASE** Haftlehm oder Haftgrund behandelte Untergründe dürfen nicht vorgewässert werden. Bei kritischen Untergründen muss immer eine Antragsprobe in ausreichender Größe angelegt werden. Die Luft- und Untergrundtemperatur muss mindestens 5°C betragen.

## Verarbeitung

Tierrfino **FINISH** kann sowohl maschinell als auch von Hand aufgetragen werden.

Den Untergrund gleichmäßig vornässen, um Staubpartikel zu binden und um die Verarbeitungszeit bei saugenden Untergründen zu verlängern. **FINISH** wird Korn überdeckend aufgezogen (Auftragsstärke ca. 2-3 mm).

### Putzvariante gefilzt

Wenn die Schicht nach dem Antrocknen (je nach Untergrund und Klima ca. 10 Min. bis 4 Std.) zäh-plastisch geworden ist (handtrocken, nicht klebend), wird sie mit einem nassen Schwammbrett gerieben. Dabei wird die **FINISH**-Oberfläche vollständig geschlossen und endgültig modelliert.

### Putzvariante geglättet

Wenn die Schicht nach dem Antrocknen (je nach Untergrund und Klima ca. 10 Min. bis 4 Std.) zäh-plastisch geworden ist (handtrocken, nicht klebend), wird sie mit einem nassen Schwammbrett gerieben und mit der

Glättkelle geglättet.

Die letzten Arbeitsschritte, das Nachwaschen und Abfeigen sind bei beiden Verarbeitungsvarianten notwendig. Wenn der **FINISH** durchgetrocknet ist, muss er mit einem feuchten Schwamm sorgfältig nachgewaschen/ gefilzt werden. **FINISH** sofort danach intensiv ohne Druck mit einem Kokos- oder Pferdehaarhandfeger abfeigen. Dieser letzte Arbeitsgang entfernt die losen Sandkörner von der Oberfläche und bringt die Zuschläge zum Vorschein. Dieser Arbeitsgang kann nach Belieben mehrmals wiederholt werden. Um dem **FINISH** mehr Kraft zu verleihen oder um die Oberfläche bequemer wischfest zu machen, kann Tierrfino **intense** dem **FINISH** beigegeben oder anschließend gestrichen werden.

### ■ **Reparaturanleitung**

Die zu reparierende **FINISH** Fläche muss über einen Zeitraum von ca. 10-20 Min mittels einer Drucksprüh-pumpe befeuchtet werden. Das werden. Der weitere Arbeitsablauf erfolgt dann wie in der Putzvariante 1 oder 2.

### ■ **Trockenzeiten**

Unter normalen Witterungsbedingungen (20 °C, 60 % relative Luft-Feuchte) ist eine Trocknungsdauer von 1 bis 4 Tagen/ bei 3 mm Putzdicke zu veranschlagen.

### ■ **Reinigung der Werkzeuge**

Sämtliche Werkzeuge lassen sich mit Wasser und falls nötig einer milden Seifenlauge reinigen. Angetrocknetes Material vorher einweichen.

### ■ **Entsorgung von Produktresten**

Produktreste nicht in das Abwasser geben sondern im eingetrockneten Zustand dem Hausmüll begeben. Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung geben.

### ■ **Achtung**

Ungefährliches Produkt. Das Tragen von Schutzbrillen und Handschuhen wird aus Sicherheitsgründen empfohlen. Auf mögliche Naturstoffallergien achten. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten! **Für Kinder unerreikbaar lagern!**

### ■ **Anmerkung**

*Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.*

*Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jeden Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden.*

### ■ **Version**

#### **November 2023**

Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie bei Tierrfino direkt oder im Internet: [www.tierrfino.de](http://www.tierrfino.de)

### ■ **Herausgeber**



Dornierweg 4-6  
48155 Münster  
0251-60990-0  
[info@mtm-baustoffe.de](mailto:info@mtm-baustoffe.de)