

I-PAINT Lehmflüssigfarbe

Tierrfino **I-PAINT** ist eine lösemittelfreie, natürliche, dekorative Wandfarbe auf Lehm-basis für Wände und Decken im Innenbereich. **I-PAINT** wird mit Rolle, Quast oder Pinsel aufgetragen. **I-PAINT** ist dampffoffen und wirkt dadurch feuchtigkeitsregulierend.

Produkt

gebrauchsfertige Lehmfarbe zum rollen oder streichen

Zusammensetzung

Lehm, Zellulosebinder, Stärke, Konservierungsmittel, Entschäumer, Wasserenthärter, Titandioxid (nur in Dover-Weiß), Wasser

Farbtöne

I-PAINT wird in acht Standardfarben geliefert: Dover-Weiß, Delphi-Weiß, Römisch-Ocker, Nassau-Orange, Djenné-Rot, Ayers-Rock, Iquitos-Grün und Gomera-Grau. Die Farbpalette lässt sich durch Mischen der Tierrfino Grundfarben oder durch die Zugabe von Tierrfino **pigment** erweitern.

Gebindegrößen + Ergiebigkeit

Gebinde	Einheit	Ergiebigkeit*	Verbrauch*
Dose	0,75l	6m ²	0,125 l/m ²
Eimer	5l	40m ²	
Eimer	10l	80m ²	

*Die Angaben beziehen sich auf einen einmaligen, gleichmäßigen Auftrag und können je nach Untergrund variieren.

Lagerung + Haltbarkeit

Trocken, kühl und frostfrei lagern. **I-PAINT** ist, wenn keine Verunreinigungen in die Farbe kommen, nach dem Öffnen ca. 6 Wochen haltbar.

Werkzeuge

Pinsel, Rolle, Quast

Anrühren

I-PAINT ist gerbrauchsfertig

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, absorbierend, staub- und fettfrei sein. Vielfarbige und glatte Untergründe mit Tierrfino **contact fein** oder **contact extra** vorbehandeln. Zu den glatten und nicht absorbierenden Untergründen zählen z.B.: MDF, lackiertes Holz, Masonite, Plastik,

Latexfarben und Tadelakt. Diese Oberflächen anschleifen und mit Tierrfino **contact fein** oder **contact extra** vorbehandeln. Da **I-PAINT** als dünne Schicht aufgetragen wird, bleibt die Struktur des Untergrundes sichtbar. Falls die Struktur des Untergrundes nicht gewünscht ist oder optimale Eigenschaften erreicht werden sollen, empfiehlt sich, die Wand zuvor mit Tierrfino **BASE** oder Tierrfino **KALK** zu verputzen.

Verarbeitung

I-PAINT wird mit Rolle, Quast oder Pinsel aufgetragen. Die aufgetragene Farbe nach wenigen Minuten noch einmal nachstreichen bzw. -rollen, um die Struktur zu verfeinern. Um der Farbe einen besonderen Charakter zu geben, kann bis zu 10 % feines Quarkorn oder ähnlicher Zuschlagstoff beigemischt werden. **I-PAINT** eignet sich besonders gut für Schablonentechnik und kann mit Malerkrepp für empfindliche Oberflächen abgeklebt werden. **I-PAINT** sollte mindestens 2 Mal gestrichen werden.

Bei Zugabe von Pigmenten

Vorab die ausgewählten und abgewogenen Tierrfino **pigment** min. 1 Stunde in Wasser einsumpfen lassen und wiederholt aufrühren. Je länger die Pigmente eingesumpft werden desto besser lösen sie sich im Produkt. Bevor die eingesumpften Pigmente einer der Tierrfino **I-PAINT** Lehmfarben zugegeben werden, muss der **I-PAINT** bis zur gewünschten Konsistenz durchgemischt werden. Danach mit den eingesumpften Pigmenten sorgfältig vermischen. Maximale Zugabemenge der Pigmente 8%.

Reparaturanleitung

Eine entsprechende Menge **I-PAINT** aufrühren und auf die zu reparierende Stelle aufstreichen.

Trockenzeiten

Unter normalen Witterungsbedingungen (20 °C., 60 % relative Luft-Feuchte) ist eine Trocknungsdauer von 2 bis 6 Stunden zu veranschlagen.

Reinigung der Werkzeuge

Sämtliche Werkzeuge lassen sich mit Wasser und falls nötig einer milden Seifenlauge reinigen. Angetrocknetes Material vorher einweichen.

■ Entsorgung von Produktresten

Produktreste nicht in das Abwasser geben sondern im eingetrockneten Zustand dem Hausmüll begeben. Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung geben.

■ Achtung

Ungefährliches Produkt. Das Tragen von Schutzbrillen und Handschuhen wird aus Sicherheitsgründen empfohlen. Auf mögliche Naturstoffallergien achten. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten! **Für Kinder unerreichbar lagern!**

■ Anmerkung

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.

Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jeden Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden.

■ Version

November 2023

Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie bei Tierrfino direkt oder im Internet: www.tierrfino.de

■ Herausgeber



Dornierweg 4-6
48155 Münster
0251 - 60990-0
info@mtm-baustoffe.de